



Pasta Fina Plus

Estuco fino con sellador integrado para recubrimiento de muros



Estuco fino con sellador integrado para recubrir muros de block y concreto colado, aplanados, paneles de yeso y fibrocemento.

Presentación: saco de 20 kg.
Color de la mezcla: Blanca

Uso recomendado

- Recubrir muros previamente aplanados y plomeados en donde se pretenda dejar un acabado final liso como el yeso sin problemas de desprendimiento o reblandecimiento en presencia de humedad y generación de hongos.

Superficies recomendadas

- Aplanados de mortero cemento – arena aplicados sobre block (concreto o barro cocido) y concreto colado, recubre también panel de fibrocemento y yeso.

Áreas de uso

- Interior, horizontal, vertical, residencial y comercial.

Beneficios

- Acabado final de alta calidad y adherencia
- Deja un acabado final muy terso y muy blanco
- Resistente a la humedad, no se desprende ni polvea
- Impermeable
- Fórmula anti hongos.

Aplicación


1 2 Preparación de la superficie con Cemix Mortero Seco para aplanar el muro




Usando un hacha elimine las boquillas de cemento expuestas.




Asegúrese que esté libre de sustancias que puedan interferir con la adherencia.




Agregue en una cubeta 12 L de agua limpia.




Agregue el contenido del saco poco a poco para que el polvo se integre al agua. Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea.



Deje reposar la mezcla por 5-10 minutos, esto activará componentes adhesivos de la mezcla.




Moje el sustrato con agua abundante sin saturar.




Aplique el producto sobre el área a trabajar hasta obtener el nivel deseado. Deje secar 24 h.


3 Aplicación de Cemix Pasta Fina Plus




Agregue en un cajón 7 L de agua limpia.




Agregue el contenido del saco poco a poco para que el polvo se integre al agua. Mezcle hasta obtener una pasta suave y homogénea.



Deje reposar la mezcla por 10-15 minutos, esto activará componentes adhesivos de la mezcla.



Aplique Cemix Pasta Fina Plus sobre el muro con una llana lisa. | Apply the mixture of Cemix Pasta Fina Plus with a flat trowel on the wall.



Espere de 2 a 4 horas y aplique una segunda capa de Cemix Pasta Fina Plus dejando el acabado liso. | Wait 24 hours, then apply again Cemix Pasta Fina Plus for the desired finish and smooth.

Rendimiento

El rendimiento puede variar dependiendo de las condiciones del sustrato y de las prácticas de instalación:

Tipo de acabado	Espesor	kg/m ²
A una mano (capa base)	1 mm	1.64
A una mano acabado pulido	1 mm	1.64
A una mano textura agregando grano mediano	1.5 mm	2.74
A dos manos textura agregando grano grueso	2 mm	3.30

Recomendaciones

Toda superficie horizontal y adjunta vertical designada en planos o especificaciones con acabados base cemento de tipo estuco, será recubierta con Adeblok Emplastecedor integrado a la superficie con un mínimo de 3.7 kg/m², siguiendo las instrucciones de colocación según hojas técnicas del proveedor. Se instalará por personal capacitado en las técnicas de instalación del proveedor.

Información Técnica

CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
Densidad aparente en polvo	1.250 kg/m ³
Agua de mezclado	20% (4 L/saco)
Adherencia a la tensión	6 kg/m ²
Absorción de humedad	12 %
Resistencia a la Compresión 28 días	60 kg/m ²